

Recta-Band

Product

Zelfklevende afdichtingsband op basis van kunststof versterkte aluminiumfolie voorzien van een polyester glasweefsel tussenlaag en een bitumen/rubber lijm voor het snel afdichten van naden, scheuren en lekkages.

Volumes

5cm · 10 cm · 15 cm



Eigenschappen

- Zelfklevend
- Waterdicht
- Hoge slijtweerstand, bestand tegen alle weersinvloeden
- Scheurvast, ook voor dynamische voegen
- Zeer duurzaam
- Blijvend elastisch
- Kleeft nagenoeg op alle ondergronden.
- UV-bestendig
- Ook voor verticale toepassingen
- Reinigen: met Rectavit DISSOL of white spirit
- Gebruik de Rectavit Aandrukrol om Recta-Band goed aan te drukken

Toepassingsgebied

Rectavit Recta-Band hecht op de meeste ondergronden: roofing, kunststof, glas, hout, asfalt, beton, metselwerk, stenen, vezelcement platen (o.a. Eternit®), zink, koper, aluminium en andere metalen.

Rectavit Recta-Band is ontwikkeld als snel reparatiemiddel van afdichtingen, barsten, scheuren rond dakgoten, schoorstenen, afvoerleidingen, dak- en andere lichtkoepels, dakramen en andere aansluitvoegen en doorvoeringen bij dakconstructies. Rectavit Recta-Band is het snelherstelmiddel voor caravans, serres, veranda's, containers.

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over het meest recent technisch infoblad. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en van de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van dit technisch infoblad.



Beperkingen

Niet geschikt voor polyethyleen (PE), polypropyleen (PP) en Teflon® (PTFE/PFA/FEP).

Vorbereiding

De ondergrond moeten proper, droog, stof-, roest-, vet- en olievrij zijn. De ondergrond mag vochtig tot nat zijn. Nieuwe daken en metalen moeten ontvet worden met water en detergents. Nieuwe daken best 1 jaar laten verouderen.

Grondig met een harde borstel of met een hogedrukreiniger reinigen om groenaanslag en ander vuil te verwijderen. Bij mosaangroei, nadien behandelen met Rectavit Groene Aanslagverwijderaar om de sporen te verwijderen, het product min. 12 h laten inwerken en tenslotte overvloedig met water naspoelen. Voldoende laten drogen alvorens het werk te vervolgen.

Op poederige en brokkelige ondergronden, best eerst voorbehandelen met Rectavit Roofing Primer.

Op niet-courante ondergronden, steeds een hechttest uitvoeren.

Verwerking

Rectavit Recta-Band op de gewenste lengte knippen. De beschermfolie verwijderen en licht aandrukken op de gewenste plaats. Rectavit Recta-Band vormen naar de ondergrond en vervolgens stevig aandrukken met doek of Rectavit Aandrukrol om blaasvorming te voorkomen.

Bij overlappingsen elke strook min. 2cm overlappen. Bij de horizontale overlapping, moet het hoogste deel steeds boven het laagste deel komen.

Rectavit Recta-Band best verwerken bij min. +10°C. Bij lagere temperaturen de folie aanwarmen met een haardroger

Technische gegevens: het product

Basis	Bitumen/rubber
Kleur(en)	Top: zilverkleurig, lijm: zwart
Verpakking	Rol: 7,5–10–15cmx10 m
Bewaring	Minstens 12 maanden houdbaar in zijn oorspronkelijke gesloten verpakking op een droge en koele plaats, tussen +5°C en +25°C.

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de labgegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over het meest recent technisch infoblad. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en van de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van dit technisch infoblad.



Technische gegevens: de verwerking

Gereedschap	Doek, Rectavit Aandrukrol
Verdunning	Gebruiksklaar
Verwerkingstemperatuur	Min. +5°C, max. +30°C Onderbreken wanneer er regen of vorst dreigt.
Reiniging	Met Rectavit Dissol of white spirit voor vers en uitgehard product.
Herstellingen	Rectavit Recta-Band

Technische gegevens: de afwerking

Temperatuurbestendigheid	Van -40°C tot +90°C
UV-bestendigheid	Uitstekend
Vochtbestendigheid	Uitstekend
Waterbestendigheid	Uitstekend

* Deze waarden kunnen variëren volgens de omgevingstemperatuur, relatieve vochtigheid, ondergrond, omgeving.

Veiligheid

Voor verdere inlichtingen consulteer het etiket en het veiligheidsblad.

Opmerkingen

-

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over het meest recent technisch infoblad. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en van de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van dit technisch infoblad.

