



## Fiche technique

### Zwaluw Repox® Fast

Produit de réparation du bois bicomposant élastique et pouvant être peint à durcissement rapide et à base de résines époxy



### Description du produit

Zwaluw Repox® Fast fast est un système de réparation du bois bicomposant sans solvant, à base de résine époxy et à élasticité permanente très rapide, destiné aux petites réparations. Zwaluw Repox® Fast fast est fourni avec un rapport COT LAB12-0118-RAP et est conforme aux exigences du système de description de qualité COT 04.20 « Produit de réparation du bois ».

### Avantages

- Prêt à l'emploi
- Peut être poncé et peint après 1 heure
- apprêt non nécessaire
- Utilisation intérieure et extérieure
- Applicable avec un pistolet à calfeutrer standard

### Applications

Zwaluw Repox® Fast fast a été spécialement conçu pour la réparation des trous de vis et de clous, des nœuds et des coulures dans le sens longitudinal et des autres défauts du bois. Adapté aux petites réparations de 2-3 mm jusqu'à 15-20 mm. Applicable sur les portes, cadres de fenêtres, escaliers et panneaux tels que panneaux agglomérés, contreplaqués lattés et contreplaqués. Peut également être utilisé comme matériau de réparation pour les meubles. Adapté aux utilisations intérieures et extérieures.

### Précautions d'emploi - Recommandations

Adapté aux petites réparations de 2 mm à 20 mm.

### Information Supplémentaire

Densité		1,30 g/ml
Peintable	@ +23°C/50% RH	> 30 min
Ponçable	@ 23°C/50% RH	> 15 min
Résistance au gel pendant le transport		Up to -15°C
Résistance à la température		-20°C to +80°C
Température des supports		+2°C to +30°C

*Ces valeurs sont typiques*

### Restrictions

- Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques souples, néoprène et surfaces bitumineuses
- Ne peut être appliqué avec un pistolet à air comprimé

### Préparations des surfaces

Zwaluw Repox® Fast fast ne nécessite pas de traitement préalable à l'aide d'une couche d'apprêt. La zone de traitement prévue doit être sèche, propre et dégraissée. Enlever les particules et les anciennes couches de peinture. Enlever au burin ou à la défonceuse à bois toutes les vieilles couches usées, endommagées et les parties molles du bois jusqu'au bois sain. Les endroits où la réparation sera au contact du bois sain doivent former un angle aigu. Ne jamais tailler le bois en pointe. Zwaluw Repox® Fast est applicable à une température ambiante de +2°C. Une conservation de la cartouche à une température de +15°C permet de ne pas retarder le processus de séchage.

### Paintability

Zwaluw Repox® Fast peut être poncé après 15 à 20 minutes et peint après 30 minutes à l'aide de peintures à base d'eau ou synthétiques. Zwaluw Repox® Fast peut parfaitement être peint avec la plupart des peintures. Un test de compatibilité avec la peinture est recommandé avant l'application.



**Den Braven**

Better  
results  
through  
knowledge

## Fiche technique

### Zwaluw Repox® Fast

Produit de réparation du bois bicomposant élastique et pouvant être peint à durcissement rapide et à base de résines

époxy  
Nettoyage

Les matériaux non durcis et les outils peuvent être nettoyés à l'aide de Zwaluw Cleaner. Un matériau durci peut uniquement être retiré mécaniquement. Se laver les mains avec des lingettes Zwaluw.

### Couleur(s)

- Gris

### Emballage

- Cartouches

*Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail*

*Produit*

### Stockage et conservation

12 mois après la date de production dans son emballage d'origine non entamé dans un endroit sec à des températures entre +5°C et +25°C.

### Sécurité

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et sur le site Den Braven.

### Garantie

Den Braven garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conservation.

### Disclaimer

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Den Braven n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Den Braven se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.



**Den Braven**

Bostik Benelux B.V  
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout  
T +31 (0)162491000 | E info@bostik.com

25-04-2022  
12:21:44  
CEST