

## Recta-Mastic 135 Bad & Douche

### Product

Elastische en waterdichte neutrale afdichtingskit met toegevoegde anti-schimmelmiddelen. Ideaal voor vochtige ruimtes zoals sanitaire installaties, keukens, badkamers, aanrecht, gootstenen, lavabo en douchecellen, enz. Speciaal voor acrylbaden en -douches. Voor binnen- en buitentoepassingen.

### Volumes

310 ml



### Eigenschappen

- Gemakkelijk verwerkbaar
- Schimmelwerend
- Goed hechtvermogen op alle gangbare ondergronden in de bouw
- Perfect toepasbaar op kunststof ondergronden (polyacryl)
- Ideaal voor in vochtige ruimtes, zoals badkamers en keukens
- Blijvende en duurzame elasticiteit
- Geurarm
- Niet overschilderbaar: gebruik Recta-Mastic 170 All-in-One, Recta-Mastic 150-P, Rectavit S21-P Pro
- Hoge resistentie tegen temperatuurfluctuaties, van  $-60^{\circ}\text{C}$  tot  $+180^{\circ}\text{C}$
- Lage modulus
- Water- en zeepbestendig
- Bestand tegen de meeste onderhoudsproducten

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over het meest recent technisch infoblad. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en van de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van dit technisch infoblad.



### Toepassingsgebied

Recta-Mastic 135 kan toegepast worden op de meeste bouwmaterialen: baksteen, beton, pleisterwerk, hout, keramische tegel, PVC, PU, polyester, polystyreen, geschilderd en gepoedercoat oppervlak, keramische tegels, aluminium, glas, glasblokken, polyacryl.

Specifiek voor de afdichting in vochtige ruimtes zoals badkamers en keukens, rond acrylbaden en -douches, wastafels, aanrechtbladen, tegelwanden, ... maar ook als beglazingskit, voor het afdichten van aansluitings- en uitzettingsvoegen met een maximale dilatatie van 25% in vochtige ruimtes, in keukens en badkamers, in koelruimtes, containerbouw, luchtcirculatiesystemen, bij ramen en deuren, in de bouw in het algemeen. Zowel voor binnen- als buitentoepassingen.

### Beperkingen

Niet toepassen op PE, PP, Teflon® (PTFE/PFA/FEP), bitumineuze ondergronden en natuursteen.

### Vorbereiding

De oppervlakken moeten droog, proper, stof-, roest-, vet- en olievrij zijn.

Gebruik voegvulband bij grote voegafmeting om 3-punt adhesie te voorkomen.

Voegafmetingen: minimum 4mm en maximum 30mm

Voeg ratio: aanbeveling: breedte = 2xdiepte

breedte (mm): 5 10 15 20 25 30

diepte (mm): 5 5 8 10 13 15

Op niet-courante ondergronden, steeds een hechttest uitvoeren.

### Verwerking

Recta-Mastic 135 wordt aangebracht met een kitpistool, manueel of pneumatisch.

De koker bovenaan opensnijden, in het kitpistool brengen en de spuitmond erop schroeven. De spuitmond afsnijden naar de breedte van de voeg.

Recta-Mastic 135 gelijkmatig aanbrengen met een kitpistool. Na toepassing, het overtollig voegmiddel verwijderen en het gladmaken met een spatel of voegmes, droog of nat met Rectavit Voegglad voordat er huidvorming optreedt.

Na toepassing de spuitmond reinigen met een droge doek en afsluiten met de bijhorende dop.

Recta-Mastic 135 is niet overschilderbaar.

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over het meest recent technisch infoblad. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en van de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van dit technisch infoblad.



**Technische gegevens: het product**

Basis	Polysiloxaan (oxime)
Uithardingsysteem	Polymerisatie door vochtopname
Viscositeit	Pasta
Dichtheid	Kleuren: $1,25 \pm 0,05 \text{ kg/dm}^3$ Transparant: $1,03 \pm 0,05 \text{ kg/dm}^3$
Kleur(en)	Transparant, Wit & Grijs
Verpakking	Koker: 310 ml
Bewaring	Minstens 12 maanden houdbaar in zijn oorspronkelijke gesloten verpakking op een droge en koele plaats, tussen +5°C en +25°C. Na gebruik de verpakking goed afsluiten met het originele dop.

**Technische gegevens: de verwerking**

Gereedschap	Kitpistool, manueel of pneumatisch Spatel of voegmes
Verdunning	Gebruiksklaar
Verbruik*	Tot 12 m voegen van 5x5mm
Droogtijd: Huidvorming*	5–10 min
Droogtijd: Volledig*	Ca. 2mm/24 h, afh. van laagdikte, temperatuur en RV
Gladzetten	Droog of met Rectavit Voegglad, als tooling agent, voor de huidvorming
Verwerkingstemperatuur	Min. +5°C, max. +35°C Onderbreken wanneer er regen of vorst dreigt.
Reiniging	Met Rectavit Silicone Cleaner, Rectavit Dissol of white spirit alvorens het product begint op te drogen; na uitgeharding mechanisch verwijderbaar of met trichloorethyleen of aceton.
Herstellingen	Recta-Mastic 135 Bad & Douche

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over het meest recent technisch infoblad. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en van de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van dit technisch infoblad.



### Technische gegevens: de voeg

Overschilderbaar	Nee
Shore A hardheid (DIN53504)	Kleuren: Ca. 25 Transparant: Ca. 23
Krimp	Nihil bij uitharding (volgens DIN 52451)
Elasticiteitsmodulus 100% (DIN53504)	Kleuren: 0,35 N/mm <sup>2</sup> Transparant: 0,30 N/mm <sup>2</sup>
Permanente elasticiteit	F25HM (volgens ISO 11600)
Maximale spanning (DIN53504)	Kleuren: 1,50 N/mm <sup>2</sup> Transparant: 1,30 N/mm <sup>2</sup>
Temperatuurbestendigheid	Van -60°C tot +180°C
Vochtbestendigheid	Uitstekend
Waterbestendigheid	Uitstekend

\* Deze waarden kunnen variëren volgens de omgevingstemperatuur, relatieve vochtigheid, ondergrond, omgeving.

### Veiligheid

Bewaar buiten het bereik van kinderen. Neem de gebruikelijke hygiëne in acht.

Voor verdere inlichtingen consulteer het etiket en het veiligheidsblad.

### Opmerkingen

Recta-Mastic 135 is niet overschilderbaar, gebruik hiervoor Recta-Mastic 150-P, Recta-Mastic 170 of Recta-Mastic 90 (Express).

Direct contact met de primaire afdichting van dubbel glas en PVB-film van veiligheidsglas moet vermeden worden.

Op natuurstenen is er een risico van migratie van weekmakers. Gebruik hiervoor Recta-Mastic 170 om geen problemen te hebben.

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over het meest recent technisch infoblad. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en van de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van dit technisch infoblad.

