

## Trilites 994

Chemisch product	CAS #	BTT (minuten)	Permeatie niveau	Standaard	Degradatie niveau	Beoordeling
2-Propanol (Isopropanol) 99%	67-63-0	4	0	ASTM F1383	NT	NA
Acetone 99%	67-64-1	1	0	EN 374-3:2003	NT	NA
Ammonium hydroxide solution 29%	1336-21-6	10	0	ASTM F1383	NT	NA
Benzene 99%	71-43-2	1	0	ASTM F739	1	-
Bromobenzene 99%	108-86-1	1	0	EN 374-3:2003	NT	NA
Hydrochloric acid 35%	7647-01-0	10	1	EN 374-3:2003	NT	NA
Hydrochloric acid 37%	7647-01-0	110	3	ASTM F1383	NT	NA
Hydrofluoric Acid 49%	7664-39-3	27	1	ASTM F739	NT	NA
Hydrotreated Light Naphthenic Distillate mixture	64742-53-6	13	1	ASTM F739	1	-
Kerosene mixture	8008-20-6	4	0	ASTM F739	1	-
Methanol 99%	67-56-1	10	0	EN 374-3:2003	NT	NA
n-Butanol 99%	71-36-3	2	0	EN 374-3:2003	NT	NA
N-Vinyl-2-Pyrrolidinone 99%	88-12-0	8	0	ASTM F1383	NT	NA
Naphtha VM&P mixture	8032-32-4	NT	0	ASTM F739	1	-
Nitric acid 68%	7697-37-2	14	1	EN 374-3:2003	NT	NA
Phenol 85%	108-95-2	7	0	ASTM F739	3	=
Sodium hydroxide 20%	1310-73-2	480	6	EN 374-3:2003	NT	NA
Sodium hydroxide 40%	1310-73-2	480	6	EN 374-3:2003	NT	NA
Sodium hydroxide 50%	1310-73-2	480	6	EN 374-3:2003	NT	NA
Unleaded gasoline mixture	8006-61-9	1	0	ASTM F739	1	-

\* niet-genormaliseerd resultaat

### Algemene beoordeling van chemische bescherming

De beoordeling van de bescherming houdt rekening met de invloed van zowel permeatie als degradatie in een poging om gebruikers een algemene richtlijn te verstrekken wanneer zij onze handschoenen gebruiken met specifieke chemicaliën.

- Gebruikt voor **hoge chemische blootstelling** of chemische onderdompeling, beperkt tot BTT op basis van een werkdag.
- Gebruikt voor **herhaald chemisch contact**, beperkt tot een totale chemische blootstelling van bijv.: accumulatieve BTT op basis van een werkdag.
- **Alleen spatbescherming**, bij chemische blootstelling moeten de handschoenen worden weggegooid en moeten zo snel mogelijk nieuwe handschoenen worden gedragen.
- **Niet aanbevolen**, deze handschoenen worden geschikt bevonden om met deze chemische stof te werken.

NT: Niet getest

NA: Niet van toepassing want onvoldoende getest (alleen resultaten m.b.t. degradatie OF permeatie)

De gegevens van chemische testen in de algemene beoordeling van de chemische bescherming mogen niet gebruikt worden als absolute basis bij de keuze van handschoenen. De werkelijke gebruiksomstandigheden kunnen de prestaties van de handschoenen beïnvloeden, wat tot andere resultaten dan bij de laboratoriumtesten kan leiden. Naast chemische contacttijd, zoals concentratie en temperatuur, dikte van de handschoenen en hergebruik, kunnen ook andere factoren van invloed zijn op de prestatie. Ook andere vereisten van de handschoenen, zoals lengte, vingergevoeligheid, weerstand tegen snijden, schuren, perforatie en scheuren, of grip moeten in aanmerking worden genomen bij het maken van uw definitieve keuze.